

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PINTURA ALTEXA PRIMARIO

Altexa Primario es un producto alquidálico de secado rápido de uso en superficies metálicas con propiedades altamente resistentes a la corrosión. Excelente facilidad de aplicación puede ser recubierto con esmaltes alquidalicos sin presentar ningún tipo de agrietamiento.

CARACTERÍSTICAS

- De uso en interiores y exteriores, resistente a la exposición continua o intermitente de agua.
- Proporciona un excelente rendimiento y cubre desde la primera mano.
- Para superficies usadas, deberá tenerse cuidado de remover perfectamente la pintura desprendida anterior, con cepillo de alambre o con carda, para evitar que se desprenda la nueva capa.
- Pueden aplicarse con brocha, esparado, o cualquier otra técnica de pintura

COLORES

Contamos con 3 colores Gris, Blanco y Negro. Puede prepararse en cualquier otra tonalidad, atendiendo a las necesidades del arquitecto.

PRESENTACIONES



1L | 4L | 19L | 200L | 980L

APLICACIÓN



Limpieza de las superficies: Deberá eliminarse inicialmente todo el material previo de pintura mal adherido excesivamente sucio, y si es necesario, lijar la superficie, eliminado cualquier rastro de grasa en la superficie. De acuerdo con la Steel Structures Painting Council, será necesario una limpieza mínima Sp2, limpieza manual con carda o lija, si se trata de superficies previamente recubiertas, con áreas con óxido y que no presentan daño extensivo, si se juzga que el resto del recubrimiento está bien adherido. Una limpieza Sp3, será necesaria si las zonas con óxido son más frecuentes y profundas. Para estructuras o tanques que han estado a la intemperie y primario previo viejo o de mala calidad. Para estructuras nuevas o que estuvieron a la intemperie, serán necesaria una limpieza Sp5, limpieza por chorro de arena (Sand Blast)



No debe aplicarse a menos de 10°C, ni bajo lluvia persistente. En caso de aplicación a baja temperatura pueden presentarse ampollas.

PROPIEDADES

Densidad_ _ _ _ _ 1.2850 – 1.3150 g/mL
Viscosidad_ _ _ _ _ 2300 - 2900 cps.
% de Solido _ _ _ _ _ 66.0%
VOC Compuestos Orgánicos volátiles _ _ _ _ _ 32%

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, cuidando que no haya una excesiva exposición a los rayos solares ni a temperaturas extremas (abajo del punto de congelación o arriba de 40°C) el material tiene un tiempo de anaquel de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El producto no presenta riesgos excesivos de seguridad, salvo ingestión.
Producto Inflamable, no reactivo.

Irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Use lentes de seguridad, guantes y eventualmente mascarilla para lugares cerrados.



La información publicada en esta hoja de datos y de seguridad es exacta hasta donde lo comprueba la información en nuestro poder, según se encuentra en la bibliografía y en nuestra investigación interna. Sin embargo, QUÍMICA ALTEXA, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso de nuestros productos o derivada de esta información. Recomendamos confirmar la información antes mencionada y realizar pruebas de aplicación en el uso final del producto.



Química Altexa s.a. de c.v. Hacienda 3 Marías #1, Santa Elena,
Estado de México, México.
www.quimicaaltexa.com.mx
ventas@quimicaaltexa.com.mx