

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Vinílica

Altexa son pinturas de látex, con alto contenido de resinas vinil acrílicas y cargas reforzantes inorgánicas, de altísima calidad, diseñadas para dar un cubrimiento óptimo en dos manos, viscosidad controlada y compatibilidad inmediata con agua, alta lavabilidad, resistencia al intemperismo.

ALTEXA Optima es una formulación para exteriores e interiores, de costo moderado, cubrimiento de 10 a 12 m² por litro, buena resistencia, y facilidad de aplicación.

COLORES

Amplia gama de colores.
Puede prepararse en cualquier otra tonalidad, atendiendo a las necesidades del arquitecto.

PRESENTACIONES

 1L | 4L | 19L | 200L | 980L

APLICACIÓN

Adecuadas para el cubrimiento de todo tipo de superficies de construcción: cemento, concreto, ladrillo, block, etc. En todos los casos, para superficies nuevas, es necesario aplicar previamente SELLADOR ALTEXA diluido o similar, para optimizar el rendimiento de la pintura.



Deberá eliminarse inicialmente todos los residuos de pintura mal adherido, o excesivamente sucio, todo resto de polvo, residuos alcalinos, y cualquier otro contaminante. Se recomienda lavado con agua y jabón para eliminar rastros de grasa.

Aplique primero una capa de SELLADOR ALTEXA, diluido en 5 partes de agua, para llenar las pequeñas grietas y orificios no visibles a ojo desnudo.

Aplique a continuación una primera mano de ALTEXA, cuidando de saturar bien toda la superficie. Deje secar, esperando en condiciones normales de aplicación de 1 a 2 horas. De ser necesario, aplique a continuación la segunda mano, en sentido transversal, saturando bien toda la superficie.



Pueden aplicarse con brocha, rodillo, espray, o cualquier otra técnica de pintura.

Resistente a medios alcalinos y migración de sales inorgánicas en cementos y otros recubrimientos.

RECOMENDACIONES



- No deberá aplicarse bajo lluvia, ni a menos de 10°C.
- En caso de que se inicie la lluvia antes de una hora y media de haber sido aplicado el producto, deberá cubrirse con una capa de plástico para evitar que el producto sea lavado.
- Para superficies usadas, deberá tener cuidado de remover perfectamente la pintura desprendida anterior, con cepillo de alambre o con carda, para evitar que se desprenda la nueva capa.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 10 a 12 m²/lt
Garantizado hasta por 7 años cuando se siguen las instrucciones y se cumplen los requisitos de aplicación.

Propiedades

Contenido de sólidos _____ 55%
Viscosidad _____ 4000-6000 cps.
Densidad _____ 1.25-1.38

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, cuidando que no haya una excesiva exposición a los rayos solares ni a temperaturas extremas (abajo del punto de congelación o arriba de 40°C) el material tiene un tiempo de anaquel de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD



El producto puede provocar problemas en caso de ingestión.
No inflamable, no reactivo.

Puede ser irritante para la piel. Provoca irritación en los ojos y las vías respiratorias. Use goggles, guantes y eventualmente mascarilla para lugares cerrados.



La información publicada en esta hoja de datos y de seguridad es exacta hasta donde lo comprueba la información en nuestro poder, según se encuentra en la bibliografía y en nuestra investigación interna. Sin embargo, QUÍMICA ALTEXA, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso de nuestros productos o derivada de esta información. Recomendamos confirmar la información antes mencionada y realizar pruebas de aplicación en el uso final del producto.



Química Altexa s.a. de c.v. Hacienda 3 Marías #1, Santa Elena,
Estado de México, México.
www.quimicaaltexa.com.mx
ventas@quimicaaltexa.com.mx