

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL**ALBERCA**

Pintura Alquídica con alto contenido de hule clorado, cargas inorgánicas y agentes de secado para usarse bajo agua o en ambientes a la altísima humedad, Para usarse en albercas, abrevaderos. La pintura de alberca es una formula con alta proporción de hule clorado para garantizar una alta flexibilidad en el momento del secado, lo que permite un sellado de todas las imperfecciones, y es absolutamente impermeable al agua, lo que permite una larga duración bajo agua.

COLORES

Amplia gama de colores. Vea nuestro folleto descriptivo. Puede prepararse en cualquier otra tonalidad, atendiendo a las necesidades del arquitecto.

PRESENTACIONES

 1L | 4L | 19L | 200L | 980L

APLICACIÓN

Las Superficies previamente pintadas deben ser lavadas con detergentes o desengrasantes para quitar la pintura suelta y afloramiento. Deben eliminarse también los aceites, restos de otras pinturas, etc. De ser posible, usar agua a alta presión para la limpieza.



Debe cuidarse también que no estén presente cuarteaduras o sitios con desprendimiento del recubrimiento de hormigon:
En caso necesario, rellenar cuarteaduras y bordes con resanador para concreto

Como siguiente paso, deberá darse un enjuague con un a solución diluida de ácido muriático o sulfámico al 10%, esto deberá dar un acabado adecuado para la aceptación de la capa de pintura para alberca. Enjuague nuevamente con agua en abundancia.

Finalmente, la superficie para aplicar la pintura debe estar completamente seca, dejando secar cuando menos 24 horas después del lavado.



Deberán pasar cuando menos 24 horas antes de rellenar la alberca o pileta con agua.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 6 m²/lt
 Tiempo de secado Al tacto: 1 hora
 Entre cada mano: 24 horas

Propiedades

Viscosidad _ _ _ _ _ 8000-12000 cps
 Densidad _ _ _ _ _ 1.36-1.142
 % de solidos _ _ _ _ _ 58-62
 Compuestos orgánicos Volátiles _ _ _ _ _ 30%

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura (congelamiento), cuidando que no haya una excesiva exposición a los rayos solares ni a temperaturas extremas (debajo de 0°C o arriba de 40°C) el material tiene un tiempo de anaquel de un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Producto Inflamable, reactivo.

Irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Use goggles, guantes y eventualmente mascarilla para cerrados.



La información publicada en esta hoja de datos y de seguridad es exacta hasta donde lo comprueba la información en nuestro poder, según se encuentra en la bibliografía y en nuestra investigación interna. Sin embargo, QUÍMICA ALTEXA, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso de nuestros productos o derivada de esta información. Recomendamos confirmar la información antes mencionada y realizar pruebas de aplicación en el uso final del producto.



Química Altexa s.a. de c.v. Hacienda 3 Marías #1, Santa Elena,
 Estado de México, México.
www.quimicaaltexa.com.mx
ventas@quimicaaltexa.com.mx